

## Riblene® MR 10

Low Density Polyethylene

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Riblene® MR 10 is a high fluidity low density polyethylene resin (LDPE).

Parts made by Riblene® MR 10 are characterised by a high flexibility.

Riblene® MR 10 is suitable for injection moulding and compound applications. Riblene® MR 10 is recommended for large complex mouldings, artificial flowers and low thickness articles. Because of its fluidity, the resin can be used as base for masterbatches.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая гибкость</p> <p>Высокий поток</p> <p>Низкая плотность</p>		
Используется	<p>Уплотнение</p> <p>Маточная смесь</p> <p>Тонкостенные детали</p>		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<p>Уплотнение</p> <p>Литье под давлением</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, Injection Molded)	45		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	10.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	120	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -20.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	84.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления	107	°C	Internal Method
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Задняя температура	160 to 200	°C
Средняя температура	160 to 200	°C
Передняя температура	160 to 200	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

