

MonoSol® E-2060

Polyvinyl Alcohol

MonoSol, LLC

Описание материалов:

Product Description:

Mono-Sol® E-2060 Polyvinyl Alcohol film is formulated to be completely soluble in water at temperatures above 140°F. It is embossed for increased slip characteristics. Mono-Sol® E-2060 film complies with NFPA 56A 'Standard for use of Inhalation Anesthetics' for not holding a static electric charge.

Toxicological Properties:

All ingredients are of very low toxicity and are regarded as being non-hazardous. E-2060 film does not contain any substance listed in OSHA Standard 29 CFR 1910.1000 to 1910.1101.

Главная Информация			
Добавка	Высокая гладкость		
Характеристики	Высокая гладкость		
	Антистатические свойства		
	Водорастворимый		
Используется	Пленка		
	Сумка для белья		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль-1% сектант, MD	14.6	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-MD (Break)	32.5	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break)	330	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	450	g	ASTM D1709
Прочность на разрыв Elmendorf-MD	1200	g	ASTM D1922

Дополнительная информация

Solubility, MSTM 205, 120°F Distilled Water: Disintegration, 3 sec; Dissolution, 17 secSolubility, MSTM 205, 140°F Distilled Water: Disintegration, 2 sec; Dissolution, 11 secModulus at 100% Elongation, ASTM D882: 2120 psiMono-Sol® E-2060 film is also available in additional thicknesses.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

