

# **STARCOM E/7540 naturale**

### Flexible Polyvinyl Chloride

Daloga srl

#### Описание материалов:

STARCOM E/7540 naturale is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Europe for wire & cable extrusion. Primary attribute of STARCOM E/7540 naturale: Flame Retardant.

Typical application of STARCOM E/7540 naturale: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Кабельный кожух		
	Применение проводов и кабе	елей	
Рейтинг агентства	BS 6746 5/1		
	Ник 2011 TI3		
	VDE 0207 YI8/YM4		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Провод и кабель экструзии		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.44 to 1.48	g/cm³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore A, 30 sec, Compression Molded	88 to 92		
Shore A, 30 sec, Injection Molded	91 to 95		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	17.1 to 20.9	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	230 to 280	%	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пластичная/хрупкая температура перехода	-7.00 to -3.00	°C	ISO 458
Service Temperature	105	°C	ISO 1183
Термическая стабильность	> 200		ISO R 182
Воспламеняемость	Passes		CEI 20.35
UL Rating	105	°C	UL 83
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости			ASTM D257
20°C	> 5.0E+13	ohms·cm	
70°C	1.5E+14	ohms·cm	



95°C	3.0E+13	ohms·cm	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	28 to 30	%	ISO 4589-2

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

