

## Generic PVDF - Carbon Fiber

Углеродное волокно

Polyvinylidene Fluoride

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PVDF - Carbon Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродное волокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.75 to 1.77	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.28 to 0.40	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	6030 to 14200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	137 to 174	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	53 to 81	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	200 to 530	J/m	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

