

Braskem PP H 202HC

Polypropylene Homopolymer

Braskem

Описание материалов:

H 202HC is a high melt flow rate homopolymer, designed for very high stiffness/toughness applications with good processability. This product exhibits excellent chemical resistance and barrier properties.

Applications:

Garden furniture; Household appliances; High stiffness parts; Furniture; Housewares; Technical parts; Compounds.

Processing

Injection Moulding

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокий поток Высокая жесткость Гомополимер		
Используется	Уплотнение Товары для дома Уличная мебель		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	23	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	43.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded)	2100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	20	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed, Injection Molded	133	°C	
1.8 МПа, Unannealed, Injection Molded	72.0	°C	
Викат Температура размягчения	159	°C	ASTM D1525 ¹
NOTE			

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat