

## Mowiol® 10-98

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

### Описание материалов:

Fully hydrolysed grade

Mowiol® and Kuraray Poval® are the trade name of the polyvinyl alcohols marketed by Kuraray. These are manufactured from polyvinyl acetate by alcoholysis using a continuous process. By varying the degree of polymerization of the polyvinyl acetate and its degree of hydrolysis (saponification), a number of different grades can be supplied. Our PVOH types are offered in a high standard purity showing especially "low ash and VOC contents".

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая окраска Хорошая адгезия Биоразлагаемый Водорастворимый Барьерная смола		
Используется	Покрyтия из фольги Пленка Текстильные изделия Строительные материалы Нанесение покpытия Клей Клей Бумажная краска		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.40 - 0.60	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53466
Вязкость раствора <sup>1</sup>	9 - 11	mPa·s	DIN 53015
pH <sup>2</sup>	4.5 - 7.0		DIN 19261
Содержание золы <sup>3</sup>		%	
Содержание эфира	15.0 - 25.0	mg KOH/g	DIN 53401
Degree of Hydrolysis <sup>4</sup>	98 - 99	%	
Остаточное содержание ацетила	1.1 - 1.9	%	
Нелетучее содержание <sup>5</sup>	95	%	DIN 53189
Добываемый метанол		%	
NOTE			
1.	4 % aqueous solution at 20 °C		
2.	4 % solution in distilled water		

- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 3. | Calculated as Na2O              |
| 4. | Saponification                  |
| 5. | After 3 hours' drying at 105 °C |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

