

Karina IVORY PVC COMPOUND 70900-35/1-F-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND CLASS 70C (PVC/F) RECOMMENDED FOR INSULATION OF ELECTRICAL WIRES AND FLEXIBLE CORDS.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Используется | Электронная изоляция Применение проводов и кабелей | | |
| Внешний вид | Слоновая кость | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность ¹ | 1.49 to 1.53 | g/cm ³ | IEC 60811-1-3 |
| Цвет | 0.000K | | ME 12 |
| Цвет A | -1.99 to 1.01 | | ME 12 |
| Цвет b | 6.83 to 9.83 | | ME 12 |
| Color L | 88.1 to 91.1 | | ME 12 |
| Максимальное отклонение удлинения | < 25 | % | IEC 60811-1-2 |
| Максимальная вариация прочности на растяжение | < 25 | % | IEC 60811-1-2 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 91 to 95 | | NBR 7456 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | > 12.6 | MPa | IEC 60811-1-1 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | > 150 | % | IEC 60811-1-1 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ² | > 12.6 | MPa | IEC 60811-1-2 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | > 150 | % | IEC 60811-1-2 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | < -5.40 | °C | ASTM D746 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопrotивление громкости ⁴ | > 1.0E+14 | ohms·cm | NBR 5403 |
| NOTE | | | |
| 1. | 24 hr | | |
| 2. | Aged in Air for 168 hr at 100°C | | |
| 3. | Aged in Air for 168 hr at 100°C | | |
| 4. | 24 hr | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

