

Propafilm™ RXD90

Polypropylene Alloy

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Barrier Coated Film

Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film coated on both sides with an aqueous dispersion of polyvinylidene chloride (PVdC) copolymer.

RXD90 is suitable for use as a single web or in laminate structures for overwrapping and form-fill-seal packaging.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Антистатический Отличная Печатающая способность Ароматизатор и арома-барьер Приемлемый пищевой контакт Газовый барьер Хорошая ударопрочность Хорошая устойчивость к погоде Передача пара с низким содержанием влаги Ударопрочность при низкой температуре Обработываемый Влагозащитный барьер Стойкий к проколу 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Ламинаты Упаковка 		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 121°C, 1 min	4.0	%	
Flow : 129°C, 1 min	7.0	%	
Across Flow : 129°C, 1 min	4.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.25		
vs. Itself - Static	0.25		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	2300	µm	

Прочность уплотнения ¹	0.14	N/mm	Internal Method
Температура инициализации уплотнения ²	93.3 to 146	°C	Internal Method
Проницаемость кислорода (25°C, 0% RH)	0.38	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	4.8	g/m ² /24 hr	ASTM F1770
Выход	48.4	m ² /kg	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	110		ASTM D2457
Haze ³	2.0	%	ASTM D1003

NOTE

- | | |
|----|------------------|
| 1. | 2secs; 15psi |
| 2. | 2secs; 15psi |
| 3. | Wide angle; 2.5° |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

