

Huaфон JF-PDY-511H

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Water-borne PU Resin for Adhesive Layer

Characteristics

Hydrolysis resistance, direct coating adhesive for dry process

Главная Информация

Характеристики	Ароматические
	Устойчивость к гидролизу

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	34 to 36	%

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	1.00 to 1.40	МПа
Прочность на растяжение	> 10.0	МПа
Удлинение при разрыве	> 500	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat