

STRANOX PA6/45%LFT

45% длинное стекловолокно

Polyamide 6

Oxford Polymers

Описание материалов:

STRANOX PA6/45%LFT is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 45% long glass fiber. It is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно, 45% наполнитель по весу		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.20	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	241	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	2.4	%	ASTM D638
Флекторный модуль	13100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	324	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	350	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	220	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

