

Karina IVORY PVC COMPOUND 105852-35/1-A-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF THHN AND THWN WIRES.

Главная Информация			
Внешний вид	Слоновая кость		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.31 to 1.37	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	83 to 87		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 13.8	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 150	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 13.8	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 150	%	IEC 60811-1-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 28	%	NBR 6245

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged in Air for 168 hr at 136°C
3.	Aged in Air for 168 hr at 136°C
4.	24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

