

Witcom PPA 6C/3L1-HS

30% углеродное волокно

Polyphthalamide

Witcom Engineering Plastics B.V.

Описание материалов:

Witcom PPA 6C/3L1-HS is a Polyphthalamide (PPA) product filled with 30% carbon fiber. It is available in Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

Conductive

Heat Stabilizer

Lubricated

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродное волокно, 30% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
	PTFE лубрикант (15%)		
Характеристики	Проводящий		
	Стабилизация тепла		
	Смазка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.43	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток (3.00 mm)	0.10 to 0.30	%	ISO 2577
Поглощение воды			ISO 62
Saturation, 23°C	3.6	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	1.1	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	< 250	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	1.0 to 2.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	22500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	340	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	7.5	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность	45	kJ/m ²	ISO 180/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	285	°C	ISO 75-2/A
CLTE-Поток	1.7E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Imp (3.00 mm)	130	°C	UL 746

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+2 to 1.0E+4	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	1.0E+2 to 1.0E+4	ohms-cm	ASTM D257

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.20 mm)	HB		ISO 1210
Индекс воспламеняемости провода свечения (1.60 mm)	750	°C	IEC 60695-2-12

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

