

BFI 1880

Metallocene Polyethylene

Blueridge Films Inc.

Описание материалов:

BFI 1880 is a Metallocene Polyethylene material. It is available in North America.

Important attributes of BFI 1880 are:

Food Contact Acceptable

Puncture Resistant

Typical applications include:

Food Contact Applications

Packaging

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Стойкий к проколу | | |
| Используется | Пищевая упаковка Неспецифические пищевые приложения Упаковка | | |
| Рейтинг агентства | FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг FDA неуказанный рейтинг | | |
| Формы | Пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.900 | g/cm ³ | |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/0.325 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Энергия прокола пленки | 4.52 | J | |
| Сила прокола пленки | 47.6 | N | |
| Сектантный модуль | | | ASTM D882 |
| 1% Secant, MD | 108 | MPa | |
| 1% Secant, TD | 105 | MPa | |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Yield | 4.83 | MPa | |
| TD : Yield | 4.21 | MPa | |
| MD : Break | 60.7 | MPa | |
| TD : Break | 62.7 | MPa | |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| MD : Break | 520 | % | |
| TD : Break | 580 | % | |
| Ударное падение Dart | > 1200 | g | ASTM D1709A |
| Elmendorf Tear Strength | | | ASTM D1922 |
| MD | 170 | g | |
| TD | 290 | g | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления | 94.4 | °C | DSC |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск (45°) | 87 | | ASTM D2457 |
| Haze | 2.4 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat