ExxonMobil™ HDPE HD 6719 Series

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

HD 6719 is an ethane copolymer with narrow molecular weight distribution specially developed for various injection molding applications. It has both easy processability and good toughness, and can be ideally used for low warpage, smooth surface and low temperature impact resistance Articles.

Главная Информация	
Добавка	HD 6719,62: антистатический HD 6719,17: устойчивость к окислению

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	19	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (10% Igepal, F50)	< 1.00	hr	ASTM D1693B
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	25.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790B
1% secant	1270	MPa	ASTM D790B
2% secant	1110	MPa	ASTM D790B
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Зубчатый изод Impact (-40°C)	32	J/m	ASTM D256
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, not annealed	73.5	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	45.7	°C	ASTM D648B
Пиковая температура плавления	131	°C	ASTM D3418

Дополнительная информация

□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat