

Indothene LL 20FY010

Linear Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Indothene LL 20FY010 is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East or Asia Pacific.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.22		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	39.2	MPa	
TD : Break	29.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	700	%	
TD : Break	800	%	
Ударное падение Dart	120	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	230	g	
TD	500	g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat