

Vydyne® 21ZLV

Polyamide 66

Ascend Performance Materials Operations LLC

Описание материалов:

Vydyne 21ZLV is a lower-viscosity, general-purpose PA66 resin. It is available in natural and designed for extrusion-compounding applications. Vydyne 21ZLV is the feedstock of choice for highly filled products and reactive-compounding applications.

Vydyne 21ZLV maintains the chemical resistance typical of PA66 to many chemicals, machine and motor oils, solvents and gasoline.

Typical Applications/End Uses:

Compounding

Главная Информация			
Характеристики	Сопротивление бензину		
	Общее назначение		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая прочность		
	Высокая жесткость		
	Высокая прочность		
	Низкая вязкость		
	Маслостойкий		
Устойчивость к растворителям			
Используется	Уплотнение		
	Общее назначение		
Рейтинг агентства	EC 1935/2004		
	EC 10/2011		
	EC 2023/2006		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1500		
	Утверждено NSF 51		
Утверждено NSF 61			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Уплотнение		
	Уплотнительная экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Номер вязкости (H2SO4 (Sulphuric Acid))	112 to 122	cm ³ /g	ISO 307
Bulk Density	674	g/l	ASTM D1895
Moisture Content	< 0.35	%	ASTM D6869
Relative Viscosity ¹	34.0 to 37.0		ASTM D789
Аминоконечные группы ²	50 mmol/kg, min		Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	260	°C	ISO 11357-3
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 15	YI	ASTM D1925

NOTE

1. Formic acid
2. STM-00344 (APM internal test protocol)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat