

# OTECH TPE OTE6519 - Power Insulation

Thermoplastic Elastomer

OTECH Corporation

## Описание материалов:

WIND POWER INSULATION COMPOUNDS

Applications

JACKETING/INSULATION

| Главная Информация               |                               |                   |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Используется                     | Кожух                         |                   |
|                                  | Применение проводов и кабелей |                   |
|                                  | Изоляционный материал         |                   |
| Физический                       | Номинальное значение          | Единица измерения |
| Удельный вес                     | 1.19                          | g/cm <sup>3</sup> |
| Твердость                        | Номинальное значение          | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (10 sec)     | 65                            |                   |
| Механические                     | Номинальное значение          | Единица измерения |
| Прочность на растяжение          | 10.3                          | MPa               |
| Удлинение при растяжении (Break) | 650                           | %                 |
| Дополнительная информация        | Номинальное значение          | Единица измерения |
| Ограниченный индекс кислорода    | 17                            | %                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

