

KOPLA ABS KSG1030F

Стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene

KOPLA Co., Ltd.

Описание материалов:

KOPLA ABS KSG1030F is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material filled with glass fiber. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of KOPLA ABS KSG1030F are:

Flame Rated

Flame Retardant

Typical applications include:

Containers

Housings

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно
Характеристики	Огнестойкий
Используется	Корпуса Ящик для инструментов/тоут

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.10 to 0.20	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.30	%	ASTM D570

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	113		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	93.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	8830	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	157	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	78	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	106	°C	ASTM D648

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-0	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

