

REXtac® APAO E-200

Polyalphaolefin

Huntsman Corporation

Описание материалов:

Modified Butene-1 copolymer

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Аморфный Средняя вязкость		
Используется	Клей		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.880	g/cm ³	ASTM D792
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	
Melt Density (190°C)	0.760	g/cm ³	

Дополнительная информация			
Melt Viscosity, ASTM D3236, 275°F: 10500 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 300°F: 6500 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 325°F: 4200 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 350°F: 3000 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 375°F: 2000 cpsNeedle Penetration, ASTM D1321, 25°C: 2.0 mmSoftening Point by Ring and Ball, ASTM E28: 230°FOpen Time, Kraft/Kraft, Huntsman Method, 25°C: 300 secondsFlashpoint, COC, ASTM D93: >425°F			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

