

DJSilicone NE-271

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

Описание материалов:

This product could be put to basic processing after adding vulcanizator DCBP. And it may not need second vulcanization when technical conditions properly controlled. It has excellent high and low temperature, electrical insulation, corona and arc resistance properties, which could be long-term used in temperature range from -60°C to 200°C. It is suitable for different kinds of electric wire cable, and parts for electrical insulator. Also this silicone rubber has excellent transparency, physical and mechanical properties, very suitable for cables, sealing strips and all kinds of transparent rubber tubes.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Дуговая устойчивость Электрически изолирующий Высокая четкость Высокая термостойкость Низкая термостойкость 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Электрические детали Уплотнения Трубка Применение проводов и кабелей 		
Внешний вид	<ul style="list-style-type: none"> Полупрозрачный Белый 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17 to 1.27	g/cm ³	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A ¹	69 to 73		
Shore A ²	68 to 72		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение			ASTM D412
-- ³	< 14	%	
-- ⁴	< 12	%	
Прочность на растяжение ⁵ (Yield)	> 7.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break ⁶	> 200	%	
Break ⁷	> 250	%	
Tear Strength	> 20.0	kN/m	ASTM D624

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	> 3.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	> 20	kV/mm	ASTM D149

NOTE

- | | |
|----|----------|
| 1. | For Tube |
| 2. | For Line |
| 3. | For Line |
| 4. | For Tube |
| 5. | For Line |
| 6. | For Tube |
| 7. | For Line |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat