

Axiall PVC 22851

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Non-lead stabilized, flame retardant jacket compound. Best suited for CM, CMR applications ove FR PVC. Maximum service temperature rating of 75°C. UL recognized for 720 hr sunlight resistance.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Кабельный кожух		
	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	См		
	CMR		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 to 1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра ¹ (Shore A)	82 to 88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	19.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (100°C, 240 hr)	-20	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-35.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	31	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	185	°C	
NOTE			
1.	Delayed		
2.	30 mil slab		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

