

ROPOTEN® T FV-20-205-1

Low Density Polyethylene

LUKOIL Bulgaria Ltd.

Описание материалов:

For production of fine film for small packages.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (2000 ppm) 1		
Характеристики	Антиблокировка		
Используется	Пленка		
	Упаковка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920 to 0.924	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.8 to 2.6	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 9.50	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	> 11.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat