

ADDINYL PMD 20090

Стекловолокно

Polyamide 6

ADDIPLAST

Описание материалов:

ADDINYL PMD 20090 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, or Latin America.

Important attributes of ADDINYL PMD 20090 are:

Rigid

Wear Resistant

Typical applications include:

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно			
Характеристики	Хорошая износостойкость Высокая жесткость			
Используется	Автомобильные Приложения Электрическое/электронное применение			
Формы	Гранулы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.45	--	g/cm ³	ISO 1183/A
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	84	77		ISO 868
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	130	90.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	5.0	8.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	8300	4750	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	12	25	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	35	45	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Зубчатый изод ударная прочность	11	32	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	210	--	°C	ISO 75-2/Af
Температура плавления (DSC)	220	--	°C	ISO 3146
CLTE-Поток	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM E831
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Comparative Tracking Index (Solution A)	600	--	V	IEC 60112

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat