

## DynaChar™ 2321

Polyether Block Amide

Polymer Dynamix

### Описание материалов:

Flame Retardant Polyether Block Amide Features:

Excellent Chemical Resistance

Low Temperature Properties

Good Processabilities

Halogen Free

Applications:

Wire & Cable

Industrial

Automotive

Aerospace

Главная Информация			
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Без галогенов</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p> <p>Низкая температура прочность</p> <p>Прочность при низкой температуре</p>		
Используется	<p>Аэрокосмическое применение</p> <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Промышленное применение</p> <p>Применение проводов и кабелей</p>		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.00 to 1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	44 to 50		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 400	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	71.1 to 87.8	°C	
Время сушки	3.0 to 6.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	177 to 185	°C	

Зона цилиндра 3 темп.	188 to 196	°C
Зона цилиндра 5 темп.	193 to 202	°C
Температура расплава	193 to 202	°C
Температура матрицы	193 to 202	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat