

Resblend PA/ABS

Polyamide 6 + ABS

Polimarky Spolka Jawna

Описание материалов:

Resblend PA/ABS is a Polyamide 6 + ABS (Nylon 6+ABS) product. It is available in Europe.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.09 to 1.11	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2100 to 2300	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	42.0 to 56.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	10 to 20	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	7.0 to 10	kJ/m ²	ISO 179/1A
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 to 85.0	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	220 to 260	°C	
Температура формы	50.0 to 90.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

