

## VECTOR® 6241

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Dexco Polymers LP

### Описание материалов:

VECTOR 6241

Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) Block Copolymer

SBS(1) triblock copolymer.

Contains <1% diblock copolymer.

High styrene, low viscosity and high modulus copolymer.

Outstanding thermal stability and melt processability.

Supplied as a porous pellet, dusted with talc.

VECTOR styrenic block copolymers find use under certain regulations as articles or as ingredients in articles intended for food contact or medical applications. Please contact your Dexco Polymers agent for a detailed letter of certification or further information.

VECTOR 6241 styrene-butadiene-styrene block copolymer is produced via proprietary sequential anionic polymerization technology from Dexco Polymers LP, a Dow/ExxonMobil Venture. It is formulated with the antioxidant TNPP (tris(nonylphenyl) phosphite).

It has high modulus and low creep properties. It has the lowest elasticity of the SBS family of products. It is a high performance, flexible thermoplastic resin that is designed for use as an impact modifier in styrenics and compatibilizer in styrenic/olefin blends. It has excellent physical strength and outstanding melt processability.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошее сопротивление ползучести		
	Хорошая гибкость		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая термическая стабильность		
	Высокая прочность		
	Низкая вязкость		
	Пористый		
Используется	Смешивание		
	Модификация пластмасс		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.958	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238
Вязкость раствора	850	mPa·s	ASTM D2196
Содержание золы	0.5	wt%	ASTM D1416

Содержание Стирола	43.0	wt%	Internal Method
Содержимое блока	< 1.0	wt%	Internal Method
Испарители	0.4	wt%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 1 sec)	87		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (300% Strain, 25°C)	8.27	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield, 25°C)	31.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break, 25°C)	700	%	ASTM D412

#### NOTE

1. 25 Wt. % in toluene
2. 25 Wt. % in toluene
3. 25 Wt. % in toluene

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat