

## EVERLON® TP-40D

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Ever Polymer Co., Ltd.

### Описание материалов:

Medical grade: SEBS (grade of stability), none analyze of poisonous substance, compatibility well with the medicines.

Comply with a international standard , such as ISO 15759, usp class VI, YBB standard.

Using on plastic plunger, Syringe, thin film, medical tube, pull cap...etc.

| Главная Информация |  |
|--------------------|--|
| Используется       | Пленка<br>Медицинские устройства<br>Медицинские/медицинские приложения<br>Трубка |
| Рейтинг агентства  | ISO 15759<br>USP класс VI  |

| Физический                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес                     | 0.890                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)   | 45                   | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Твердость                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D)    | 46                   |                   | ASTM D2240      |
| Эластомеры                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение          | 13.2                 | MPa               | ASTM D412       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 450                  | %                 | ASTM D412       |
| Tear Strength                    | 93.2                 | kN/m              | ASTM D624       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

