

## Pujie CPE-3611

Chlorinated Polyethylene

Zhanhua Pujie Chemical Technology Co.,Ltd

### Описание материалов:

Lowest molecular weight, suitable crystallinity, good compatibility with ABS, best rheological property, suitable for production of molded products, Used as a flame retardant and compatibilier in ABS.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий Молекулярный вес		
Используется	Пластиковая модификация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	> 0.50	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	40	g/10 min	
Содержание хлора	35.0	wt%	
Остатки сита-40 меш	> 98	%	
Тепло плавления	16.0 - 24.0	J/g	
Impurities		pcs/50 g	
Белизна-E457	> 90.0	°	
Испарители		%	
Температура термического разложения	> 175	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	< 75		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	> 6.00	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat