

ISPLEN® PP 064 W1F

Polypropylene Homopolymer

REPSOL

Описание материалов:

ISPLEN® PP 064 W1F is a homopolymer polypropylene with medium melt flow rate. This product does not contain slip, antiblock additives neither Ca-stearate. The product is suitable for metallizable film.

Its structural characteristics and specific addition make its processability and rheological properties especially suitable (pure or blended) for film transformation in high-speed equipment.

It is specially indicated for non-oriented film extrusion and provides excellent optical, mechanical and barrier properties. Excellent metal adhesion.

TYPICAL APPLICATIONS

Non oriented film extrusion processes, cast or tubular quench, such as:

Metallizable cast film.

Core-layer in co-extruded cast films

Packaging of foodstuffs and non-food stuffs

Stationery and textile packaging

Recommended melt temperature range from 190 - 250°C. Processing conditions should be optimised for each production line.

Главная Информация			
Характеристики	Барьерная смола Приемлемый пищевой контакт Хорошая адгезия Средний поток Металлизируемый Оптика		
Используется	Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Упаковка Стационарные принадлежности		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Метод обработки	Литая пленка Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Ударная прочность (23°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	70.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	138	°C	ISO 306/A
Температура плавления	165	°C	ISO 11357-3
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	190 to 250	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat