

## KMI PP KM-053JB

Polypropylene Impact Copolymer

KMI Group, Inc.

### Описание материалов:

KM-053JB is for injection molding application. It is an impact copolymer that shows an easy processability and an excellent stiffness combined with good impact strength and appearance.

Food Contact Application:

KM-053JB meets the requirements of the FDA contained in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520.

Characteristics:

Excellent balance between stiffness and impact strength

Good appearance

Good processability and productivity

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий Сополимер удара Хорошая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Хороший внешний вид		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	400	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1270	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	150	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Distortion	105	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

