

## Trademark PP PPC2040M

Polypropylene Impact Copolymer

Trademark Plastics Corporation

### Описание материалов:

Trademark PP PPC2040M is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) product. It can be processed by compounding or injection molding and is available in North America. Applications of Trademark PP PPC2040M include additive/masterbatch, automotive, caps/lids/closures, food contact applications and household applications.

Characteristics include:

Copolymer

Food Contact Acceptable

Good Adhesion

Good Processability

Impact Resistant

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приемлемый пищевой контакт</li> <li>Хорошая адгезия</li> <li>Хорошая стабильность цвета</li> <li>Хорошая технологичность</li> <li>Высокая ударопрочность</li> <li>Сополимер удара</li> </ul>
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Автомобильные Приложения</li> <li>Затворы</li> <li>Уплотнение</li> <li>Товары для дома</li> <li>Спортивные товары</li> </ul>
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уплотнение</li> <li>Литье под давлением</li> </ul>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	21.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1010	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	210	J/m	ASTM D256
-----------------------------	-----	-----	-----------

#### NOTE

1. 51 mm/min
2. 51 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat