

## Heraflex® A 65-21-20 UV

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Radici Plastics

### Описание материалов:

TPS-SEBS Thermoplastic Elastomer. 65 Shore A. Stable to outside weather conditions, low odour level. Application examples: Automotive interior matt

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Низкий и без запаха		
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 3 sec)	65		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	2.00	MPa	
300% Strain	2.80	MPa	
Tensile Stress (Break)	6.00	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	> 300	%	ISO 37

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

