

Mowiol® 4-98

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Fully hydrolysed grade

Mowiol® and Kuraray Poval® are the trade name of the polyvinyl alcohols marketed by Kuraray. These are manufactured from polyvinyl acetate by alcoholysis using a continuous process. By varying the degree of polymerization of the polyvinyl acetate and its degree of hydrolysis (saponification), a number of different grades can be supplied. Our PVOH types are offered in a high standard purity showing especially "low ash and VOC contents".

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Барьерная смола Биоразлагаемый Хорошая адгезия Хорошая цветность Водорастворимый 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Клеи Связыватель Строительные материалы Нанесение покрытия Пленка Покрытия из фольги Бумажные Покрытия Текстильные изделия 		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.40 to 0.60	g/cm ³	DIN 53466
Вязкость раствора ¹	4 to 5	mPa·s	DIN 53015
Содержание золы ²	< 0.50	%	
Содержание эфира	15.0 to 25.0	mg KOH/g	DIN 53401
pH ³	4.5 to 7.0		DIN 19261
Degree of Hydrolysis ⁴	98 to 99	%	
Добыча метанола	< 3.0	%	
Нелетучее содержание ⁵	95	%	DIN 53189
Остаточное содержание ацетила	1.1 to 1.9	%	
NOTE			
1.	4 % aqueous solution at 20 °C		
2.	Calculated as Na2O		

- | | |
|----|---------------------------------|
| 3. | 4 % solution in distilled water |
| 4. | Saponification |
| 5. | After 3 hours' drying at 105 °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

