

## Zythane® 7085AF

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Alliance Polymers & Services

### Описание материалов:

Zythane 7085AF is a FR polyether--based TPU specifically formulated with non--halogenated flame retardants for extrusion applications with ease of processing. It exhibits excellent abrasion resistance and toughness and has good hydrolytic stability, oil, fuel and solvent resistance. It is supplied uncolored in pellet form.

Typical Applications:

Zythane 7085AF applications include among others FDA applications, cable sheathing, spiral and pneumatic tubing, film, irrigation hoses, conveyor hoses, fire hoses, hydraulic hoses, cable jacketing, flat flex cables, automotive sensor cables.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Основа для защиты от растворителей</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Топливное сопротивление</p> <p>Маслостойкость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Стабильность гидролиза</p> <p>Без галогенов</p> <p>Огнестойкий</p>
Используется	<p>Кабельная оболочка</p> <p>Труба</p> <p>Фитинги для труб</p> <p>Применение в автомобильной области</p>
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан
Внешний вид	Бесцветный
Формы	Частицы
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию	40.0	mg	ASTM D1044
Abrasion - DIN	20	mm <sup>3</sup>	DIN 53516

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	5.00	MPa	ASTM D412
300% strain	7.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	25.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	88.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395B
24°C, 22 hr	23	%	ASTM D395B
70°C, 72 hr	41	%	ASTM D395B
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-37.2	°C	DSC
Викат Температура размягчения	125	°C	ASTM D1525
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.00 mm	HB		UL 94
1.50 mm	HB		UL 94
3.00 mm	HB		UL 94
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	85.0	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Задняя температура	185	°C	
Средняя температура	200	°C	
Передняя температура	205	°C	
Температура сопла	205 - 215	°C	
Температура обработки (расплава)	205 - 215	°C	
Температура формы	25.0 - 60.0	°C	
Back Pressure	0.500 - 1.00	MPa	
Screw Speed	60 - 200	rpm	
Тонаж зажима	4.1 - 6.9	kN/cm <sup>2</sup>	
Инструкции по впрыску			
Injection Speed: >.4 in/sec			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	85.0	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	185	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	200	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	205	°C	
Температура матрицы	212	°C	

## Инструкции по экструзии

Gate Temperature: 205°C (401°F)

## NOTE

1. C mould

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat