

## PrimaFlex® LD 19009

Low Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

### Описание материалов:

Description: LD 19009 is a LDPE formulation suggested for injection molding applications.

Applications: Caps and closures

Features:

Excellent balance of toughness and softness

Good processability and dimensional stability

Complies with FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая технологичность Хорошая прочность Мягкий		
Используется	Колпачки Затворы		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	53		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	9.00	MPa	
Break	11.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant	236	MPa	
2% Secant	211	MPa	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	82.8	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

