

Petrothene® XL07420B

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Petrothene XL07420B is a colorable, non-halogenated, flame retardant compound crosslinkable via continuous vulcanization (C.V.).

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Crosslinkable		
	Без галогенов		
	Огнестойкий		
Используется	Тонкостенные детали		
	Применение проводов и кабелей		
	Применение в автомобильной области		
Метод обработки	Экструзионная форма для провода и кабеля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm ³	ASTM D1505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	16.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	220	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (165°C, 168 hr)	23	%	ASTM D573
Изменение максимального удлинения в воздухе (165°C, 168 hr)	-10	%	ASTM D573
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	225 - 235	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	225 - 235	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	225 - 235	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	225 - 235	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	225 - 235	°C	
Температура адаптера	235 - 245	°C	
Температура расплава	240 - 260	°C	
Температура матрицы	235 - 245	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

