

## **YUPLENE® B391G**

Polypropylene Impact Copolymer

SK Global Chemical

## Описание материалов:

YUPLENE B391G is a propylene impact copolymer designed for injection molding applications. YUPLENE B391G has high stiffness, excellent dimensional stability, good impact strength and very high flowability. This is not a chemical cracked grade so it is free from surface gas mark. YUPLENE B391G is especially suitable for various electrical appliances, large products and thin wall products. YUPLENE B391G complies with FDA regulation 21 CFR177.1520.

Главная Информация				
UL YellowCard	E135809-222661			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров			
	Хорошая ударопрочность			
	Высокий поток			
	Высокая жесткость			
	Сополимер удара			
Используется	Компоненты прибора			
	Автомобильные Приложения			
	Контейнеры			
	Электрическое/электронное применение			
	Промышленное применение			
	Тонкостенные детали			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 1			
Метод обработки	Литье под давлением			
<b>▲</b>	Номинальное значение	Епишина мамарания		
Физическии		Единица измерения	Метод испытания	
Массовый расход расплава (MFR)	40	g/10 min	<b>Метод испытания</b> ASTM D1238	
(230°C/2.16 kg)				
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) Spiral Flow	40	g/10 min	ASTM D1238	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) Spiral Flow Твердость	40 > 80.0	g/10 min cm	ASTM D1238 Internal Method	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)  Spiral Flow  Твердость  Твердость Роквелла (R-Scale)	40 > 80.0 Номинальное значение	g/10 min cm	ASTM D1238 Internal Method Метод испытания	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)  Spiral Flow  Твердость  Твердость Роквелла (R-Scale)  Механические	40 > 80.0 <b>Номинальное значение</b> 90	g/10 min cm Единица измерения	ASTM D1238 Internal Method  Метод испытания  ASTM D785	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)  Spiral Flow  Твердость  Твердость Роквелла (R-Scale)  Механические  Прочность на растяжение (Yield)	40 > 80.0 Номинальное значение 90 Номинальное значение	g/10 min cm Единица измерения Единица измерения	ASTM D1238 Internal Method  Метод испытания  ASTM D785  Метод испытания	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)  Spiral Flow  Твердость  Твердость Роквелла (R-Scale)  Механические  Прочность на растяжение (Yield)  Удлинение при растяжении (Break)	40 > 80.0  Номинальное значение 90  Номинальное значение 25.5	g/10 min cm Единица измерения Единица измерения MPa	ASTM D1238 Internal Method  Метод испытания  ASTM D785  Метод испытания  ASTM D638	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)  Spiral Flow  Твердость  Твердость Роквелла (R-Scale)  Механические  Прочность на растяжение (Yield)  Удлинение при растяжении (Break)  Флекторный модуль	40 > 80.0  Номинальное значение 90  Номинальное значение 25.5 < 500	g/10 min cm Единица измерения Единица измерения MPa %	ASTM D1238 Internal Method  Metog испытания  ASTM D785  Metog испытания  ASTM D638  ASTM D638	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)  Spiral Flow  Твердость  Твердость Роквелла (R-Scale)	40 > 80.0  Номинальное значение 90  Номинальное значение 25.5 < 500 1270	g/10 min cm Единица измерения  Единица измерения  МРа  МРа	ASTM D1238 Internal Method  Metog испытания  ASTM D785  Metog испытания  ASTM D638  ASTM D638  ASTM D638  ASTM D790	



23°C	74	J/m	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ускоренное старение печи-В воздухе			
(150°C)	15.0	day	ASTM D3012
Heat Deflection Temperature	110	°C	ASTM D648
DuPont Impact Strength (-10°C)	> 1.96	J	ASTM D2794
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

