

BCC Resins BC 5008-2

Епоху; Epoxide

BCC Products Inc.

Описание материалов:

BC 5008-2 is a very low viscosity, modified, unfilled, room temperature curing, general purpose resin system. Also considered an excellent general purpose adhesive for in-shop use and will function as a laminating system for horizontal surfaces.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Низкая вязкость Влагостойкий		
Используется	Клеи Ламинаты		
Внешний вид	Прозрачный янтарь		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Ламинирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.10	g/cm ³	ASTM D792
--	1.11	g/cm ³	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	86		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Ultimate)	65.5	MPa	ASTM D638
Flexural Strength (Break)	124	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	120	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	70.6	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	2.1E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 25, Mix Ratio by Volume: 26		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100		
Срок службы горшка (24°C)	25 to 30	min	

Терморегулирующая вязкость (24°C)	550	сР	ASTM D2393
Время демолд (24°C)	480 to 720	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

