

## Wanthane® WHT-1298

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

WHT-1298 is economical polyester-based TPU for injection molding applications, supplied in form of transparent, translucent, colorless or slightly yellowish pellets with good strength resilience

Applications:

Heels, Injection part. etc

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Упругий		
Используется	Обувь		
Внешний вид	Бесцветный Полупрозрачный Прозрачный-светло-желтый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.21	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	98		
Shore D	59		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря истирания	60.0	mm <sup>3</sup>	ISO 4649
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	16.0	MPa	
300% Strain	22.0	MPa	
Прочность на растяжение	35.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	410	%	ASTM D412
Tear Strength	160	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	110	°C	
Время сушки	2.0 to 3.0	hr	
Задняя температура	200	°C	

Средняя температура	205	°C
Передняя температура	210	°C
Температура сопла	215	°C
Давление впрыска	70.0	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat