

Ecomass® 705ZD70

Вольфрам

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Ecomass Technologies

Описание материалов:

Ecomass® 705ZD70 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material filled with tungsten. It is available in North America for extrusion.

Important attributes of Ecomass® 705ZD70 are:

Good Toughness

Non-Toxic

Rigid

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Вольфрам		
Характеристики	Высокая удельная Гравитация		
	Средняя жесткость		
	Нетоксичный		
	Сверхвысокая прочность		
Используется	Радиационное экранирование		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	3.00	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток (4.00 mm)	0.40 to 0.60	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	30.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	2900	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	6.0	kJ/m ²	ISO 180/A
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	71.1 to 82.2	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	249 to 288	°C	
Температура формы	37.8 to 65.6	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	71.1 to 82.2	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура расплава	249 to 288	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

