

## Yuyao PP PP Toughening

Polypropylene

Yuyao Tenglong Plastics Co., Ltd.

### Описание материалов:

Yuyao PP PP Toughening is a Polypropylene product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Typical application: Automotive.

Characteristics include:

Flame Rated

Good Weather Resistance

Heat Resistant

High Gloss

Impact Modified

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Хороший поток		
	Хорошая термостойкость к старению		
	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Глянцевый		
	Модификация удара		
Используется	Автомобильные Приложения		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.80	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	30.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)	15.0 to 30.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Старение	Номинальное значение		
Устойчивость к старению (150°C)	750		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания

Огнестойкость UL 94

1.60 mm HB

3.20 mm HB

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	90.0 to 95.0	°C
Время сушки	2.0 to 3.0	hr
Температура обработки (расплава)	195 to 225	°C
Температура формы	45.0 to 80.0	°C
Давление впрыска	60.0 to 90.0	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

