

## ResMart Utility Nylon 6 6

Polyamide 66

ResMart

### Описание материалов:

General purpose nylon 6 6 that provides a robust property set with a slight tradeoff in natural appearance

#### Главная Информация

Характеристики	Универсальный
Используется	Универсальный
Метод обработки	Литье под давлением

#### Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Moisture Content		%	

#### Механические

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение	68.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2760	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790

#### Воздействие

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	53	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (3.18 mm)	No Break		ASTM D256

#### Тепловой

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	199	°C	ASTM D648

#### Инъекция

Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки-Осушитель сушилка	82.2	°C
Время сушки-Осушитель сушилка	3.0 - 4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.18	%
Температура обработки (расплава)	277 - 299	°C
Температура формы	48.9 - 90.6	°C

#### Инструкции по впрыску

Dew Point: 0°F

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

