

Unichem 9003C

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 9003C is a clear non-cadmium containing vinyl extrusion compound designed to meet the requirements of General Motors material specification GMP PVC 010.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Антибактериальные</p> <p>Хорошая стабильность обработки</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Высокое разрешение</p>		
Используется	<p>Применение в автомобильной области</p> <p>Автомобильные внешние части</p> <p>Внешнее украшение автомобиля</p>		
Внешний вид	<p>Доступные цвета</p> <p>Прозрачный/прозрачный</p>		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	38		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	22.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	330	%	ASTM D638
Дополнительная информация			
Volatile Loss, ASTM D1203, Method A, 105°C, 3.2 mm/min: .935% Cold Flexibility, GM 9503P, -30°C, 25mm mandrel: Passes High Temp Humidity Resistance, GM 9329P: Passes Pink Stain, GM 9303P: Passes Mixed Fungal Resistance, GM 9328P: Passes Accelerated Weather Resistance, SAE J 1960, 2500 kj/m: E=1.56 Direct Exposure Weather Resistance, ASTM G7, 2 years: E=1.51			
NOTE			
1.	Type 4, 500mm/min		
2.	Type 4, 500mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

