

## ORIENTENE FM 08

Polypropylene Homopolymer

Oriental Petrochemical Company

### Описание материалов:

ORIENTENE FM 08 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in Africa & Middle East.

Important attributes of ORIENTENE FM 08 are:

Food Contact Acceptable

Good Aesthetics

Good Processability

High Strength

Typical applications include:

Food Contact Applications

Bags/Liners

Film

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая стабильность обработки</p> <p>Высокая прочность</p> <p>Металлизируемый</p> <p>Оптика</p>		
Используется	<p>Пленка</p> <p>Мешки для белья</p>		
Рейтинг агентства	<p>EC 2002/72/EC</p> <p>FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1,1</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183, ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield <sup>1</sup>	32.0	MPa	ASTM D638
Yield	32.0	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Yield <sup>2</sup>	9.0	%	ASTM D638
Yield	9.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-1% Secant <sup>3</sup>	1400	MPa	ASTM D790A, ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	35	J/m	ISO 180, ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	104	°C	ASTM D648, ISO 75-2/B
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	1.3 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat