

OPTICITE™ 620

Label Film

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

OPTICITE™ 620 Polystyrene Label Film is biaxially oriented, dimensionally stable, low curl, and corona treated. It is designed for pressure-sensitive, self-adhesive label applications.

General Characteristics:

Color: Clear, glossy

Width: 50-62 inch (1270-1575 mm) master rolls and 20-31 inch (510-785 mm) slit rolls

Corona treated: Untreated or outside surface only

Complies with U.S. FDA regulations for food contact applications, EU, No 10/2011, and German regulation for food contact BfR recommendation V&VI. Consult these regulations for complete details.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	BfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг EC без 10/2011 FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	1.25; 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 3.0, 4.0 mil (32; 38; 51; 57; 63; 76; 102 μ)		ASTM D374
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	2960	MPa	
1% Secant, TD	2760	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	72.4	MPa	
TD : Yield	72.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	45	%	
TD : Break	10	%	
Лечение	60	dyne/cm	ASTM D2578
Выход			ASTM D4321
31.8 μm	30.0	m ² /kg	
38.1 μm	25.0	m ² /kg	
50.8 μm	18.8	m ² /kg	
57.2 μm	16.7	m ² /kg	
63.5 μm	15.0	m ² /kg	
76.2 μm	12.5	m ² /kg	

101.6 μm	9.40	m^2/kg	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	160		ASTM D2457
Haze	0.70	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat