

Andur 8-6 APSLM/Curene® 49

Polyurethane (Polyester, TDI)

Anderson Development Company

Описание материалов:

Andur 8-6APSLM is a polyester based liquid, toluene diisocyanate terminated prepolymer designed to remain liquid at room temperature. Elastomers with a Shore A durometer hardness of 84-87 can be obtained when Andur 8-6APSLM is cured with Curene 442 [4,4'-methylene-bis (orthochloroaniline)]. Elastomers of lower hardness can be prepared by curing Andur 8-6APSLM with various polyols, combinations of polyols and Curene 442, other diamines, or through the use of plasticizers.

Главная Информация			
Формы	Жидкость		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	56	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	1.93	MPa	ASTM D412
300% strain	4.14	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	35.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	460	%	ASTM D412
Комплект сжатия	2.0	%	ASTM D395B
Сопrotивляемость Bayshore	18	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка	4.0 - 6.0	min	
Время демолд	30	min	
Время доставки			
22°C	72	hr	
99°C	16	hr	
Дополнительная информация			
Die C Tear, ASTM D1004: 170 pliAverage Split Tear, ASTM D1938: 18 pliStoichiometry Curative Level: 95%Grams Curene 49 per 100 grams Andur 8 to 6 APSLM: 3.8Mix Temperature: Andur 8-6 APSLM: 190°F Curene 49: 235°F			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	113	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

