

WPP TPO TPO-185 Black

Compounded Polypropylene

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP TPO TPO-185 Black is a composite polypropylene product. It can be processed by extrusion and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

high liquidity

Hard

Good toughness

Impact resistance

soft

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий Высокая ударопрочность Высокая яркость Хорошая прочность Пластичность		
Используется	Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Черный Доступные цвета		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.888	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	94		ASTM D2240
Shaw D	49		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Fracture ¹	14.0	MPa	ASTM D638
Fracture ²	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Fracture ³	700	%	ASTM D638
Fracture ⁴	800	%	ASTM D638

Флекторный модуль ⁵	250	МПа	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ⁶	94.6	kN/m	ASTM D624
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-40°C	No Break		ASTM D256
23°C	No Break		ASTM D256

Дополнительная информация

Tested at 23 ± 2°C (73.4 ± 3.6°F) and 50 ± 5% relative humidity unless otherwise noted.

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 51 mm/min |
| 3. | 50 mm/min |
| 4. | 51 mm/min |
| 5. | 1.3 mm/min |
| 6. | 51 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

