

## Karina IVORY PVC COMPOUND 951-35/ 4-IS-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND WITH HIGH ELECTRICAL INSULATION RESISTANCE RECOMMENDED FOR INSULATION OF CI AND CCI CABLES.

Главная Информация			
Используется	Электронная изоляция Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.29 to 1.35	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Содержание кадмия	< 50	ppm	IEC 62321
Содержание хрома	< 100	ppm	IEC 62321
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.73 to 1.27		ME 12
Цвет b	7.91 to 10.9		ME 12
Color L	86.9 to 89.9		ME 12
Содержание ртути	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание брома	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание свинца	< 100	ppm	IEC 62321
Максимальное отклонение удлинения	< 40	%	NBR 9148
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 20	%	NBR 9148
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 15 sec	92 to 96		
Shore D	61 to 65		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 12.6	MPa	NBR 9141
Удлинение при растяжении (Yield)	> 130	%	NBR 9141
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 12.6	MPa	NBR 9148
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 130	%	NBR 9148
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости <sup>4</sup>	> 6.0E+14	ohms·cm	ASTM D257

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 23	%	NBR 6245

#### NOTE

- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1. | 24 hr                           |
| 2. | Aged in Air for 168 hr at 100°C |
| 3. | Aged in Air for 168 hr at 100°C |
| 4. | 24 hr                           |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat