

Gravi-Tech™ GRV NJ-090-W Black SO1

Polyamide 12

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Gravi-Tech™ GRV NJ-090-W Black SO1 is a Polyamide 12 (Nylon 12) product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Gravi-Tech™ GRV NJ-090-W Black SO1 include industrial applications, medical/healthcare and sporting goods. Primary characteristic: non-toxic.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность Нетоксичный		
Используется	Промышленное применение Медицинские/медицинские приложения Снаряды Радиационное экранирование Спортивные товары Взвешивание и балансировка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	8.85	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C, 4.00 mm)	11500	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C, 4.00 mm)	60.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C, 4.00 mm)	0.50 to 1.2	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ¹ (23°C, 4.00 mm)	12400	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ² (23°C, 4.00 mm)	95.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	12	kJ/m ²	ISO 179
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

2.

2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

