

OCTAL PET DPET

Polyethylene Terephthalate

OCTAL Holding & Co.

Описание материалов:

Clear Polyethylene Terephthalate (PET) sheet.
Plastic packaging products.

Главная Информация			
Характеристики	Аморфный Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Упаковка Лист		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Лист		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.33	g/cm ³	ASTM D1503
Толщина ¹	200.0 to 1200.0	µm	
Идентификатор ядра	152	mm	
Более плотная/антиблочная обработка			
Available	Internal Anti-block Structure		
Standard	Surface Silicone Coating		
Наружный диаметр рулона	100.00	cm	
Thermoforming Molding Temperature	121 to 154	°C	
Ширина-Листа	< 168.00	cm	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	200 to 1200 µm		
Прочность на растяжение-MD (Break)	55.3 to 62.2	MPa	ASTM D882
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	> 90.0	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	Variation: ±1%		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

